

غراء للخشب كلاسيك B3



الورقة الفنية



الإستعمال :

يوصى باستخدام غراء الفينيل في أعمال التجميع و التركيب و التصفيح في صناعات الخشب والورق والكرتون والفلين.
لا يحتوي الغراء B3 Classic على أي حشو و يعطي طبقة شفافة بعد التجفيف.

القاعدة :

مستحلب مائي من الراتنجات الاصطناعية

الخصائص الفيزيائية:

المستخلص الجاف: $25 \pm 1\%$
اللون: أبيض
المظهر: لزج
الوقت الهوائي : حوالي 30 دقيقة
وقت الإعداد: القوة النهائية بعد 24 ساعة على دعامة خشبية.

تعليمات الاستخدام :

يتم تطبيق غراء الخشب الكلاسيكي B3 باستخدام فرشاة أو ملعقة أو ملقق أسطواني على شكل طبقة رقيقة متساوية.
بعد الطلاء، استخدم ضغطاً يتراوح بين 2 إلى 3 كغ/سم² لمدة 60 دقيقة للدعائم الخشبية باستخدام مكبس أو مشبك.

التخزين :

يجب تخزين غراء الخشب الكلاسيكي B3 في العبوة الأصلية وفي غرفة معتدلة الحرارة (حوالي 20 درجة مئوية).
في ظل هذه الظروف، يحتفظ الغراء بخصائصه الأولية لمدة 12 شهراً.



العنوان
سيدي عمار، عناية
قطعة أرض رقم 94 ، قسمة رقم 09
حي دراجي رجم، حجر الديس

الهاتف +213 (0) 560 15 78 27
الويب +213 (0) 560 92 36 06
www.map.dz



مدعوم من: